

SILIRUB P2

Revisie: 18/05/2006

Pagina 1 van 2

Technische gegevens:

| | |
|--|-------------------------------------|
| Basis | Polysiloxaan |
| Consistentie | Standvaste pasta |
| Uithardingssysteem | Polymerisatie door luchtvochtigheid |
| Huidvorming (20°C/65% R.V.) | 10 tot 15 min |
| Uithardingssnelheid (20°C/65% R.V.) | Ca. 2 mm/24h |
| Hardheid (DIN 53505) | 30 ± 5 Shore A |
| Dichtheid (DIN 53479) | 1,12 g/ml |
| Temperatuurbestendigheid | -60°C tot +180°C |
| Elastisch herstelvermogen (ISO 7389) | > 80 % |
| Max. toelaatbare vervorming | ± 20 % |
| Elasticiteitsmodulus 100 % (DIN 53504) | 0,73 N/mm ² |
| Maximale spanning (DIN 53504) | 1,20 N/mm ² |
| Rek bij breuk (DIN 53504) | 300 % |

Product:

Silirub P2 is een hoogwaardige, neutrale, elastische, universeel overschilderbare één-component voeg- en beglazingskit, conform ISO 11600 G 20 HM.

Eigenschappen:

- Zeer goed verwerkbaar
- Droog afmesbaar
- Kleurvast en UV-stabiel
- Blijvend elastisch na uitharding
- Vrijwel reukloos
- Overschilderbaar met verscheidene water- en oplosmiddelhoudende verfsoorten

Toepassingen:

Beglazingswerken en aansluitvoegen
Toepassingen waarbij de kit moet overschilderd worden

Leveringsvorm:

Kleuren: wit (RAL 9001 - RAL 9010 – RAL 1015), grijs (RAL 7004), bruin (RAL 8016), zwart
Verpakking: koker 310 ml, worst 600 ml

Houdbaarheid:

12 maanden in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C

Ondergronden:

Aard: alle gebruikelijke bouwondergronden. Niet op PE, PP, PTFE en bitumineuse ondergronden
Toestand: schoon, droog, stof- en vetvrij
Voorbehandeling: poreuze ondergronden in waterbelaste toepassingen voorstrijken met Primer 150. Geen primer voor niet-poreuze ondergronden. Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren

Voegafmetingen:

Minimale breedte: 5mm
Maximale breedte: 30mm
Minimale diepte: 5mm
Aanbeveling: 2 x voegdiepte = voegbreedte

Verwerking:

Aanbrengmethode: hand- en pneumatisch kitpistool
Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +35°C
Reinigingsmiddel: white spirit onmiddellijk na gebruik
Afwerking: met zeepoplossing of Soudal Afstrijkmiddel voor huidvorming
Reparatiemogelijkheid: met hetzelfde materiaal

Veiligheidsaanbevelingen:

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen
Zie de verpakking voor meer informatie

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

SILIRUB P2

Revisie: 18/05/2006**Pagina 2 van 2****Overschilderbaarheid:**

Dit product en de aangebrachte verf kunnen een verschillende elasticiteit hebben, wat bij grote voegbeweging kan leiden tot haarscheurtjes in het verfoppervlak.

Gezien de grote diversiteit van verven is het altijd aangeraden om vooraf een compatibiliteitstest uit te voeren.

Opmerkingen:

Niet geschikt voor toepassingen op natuursteen.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.